Silicona de alta temperatura Presurizada RTVcon gatillo

Silicona neutra presurizada no corrosiva que conserva su flexibilidad en temperaturas elevadas hasta 300° C, ideal para múltiples aplicaciones industriales y de uso automotriz.



Formato de fácil aplicación.

- Práctico envase con aplicador incorporado que mantiene el producto bajo presión facilitando la formación de cordones.

Calidad premium con gran elasticidad y resistencia a la temperatura y agentes químicos y ambientales.

- Elasticidad del 450%.
- Resistente a temperaturas de -60 a 300°C con tolerancia a peaks de temperatura.
- Posee alta resistencia contra el diésel, agua dulce y salada, gases, vapores y rayos UV.

No corrosiva.

- No libera ningún ácido y puede aplicarse sobre metales sensibles.
- Casi inodora al curar.

Contenido	200 ml
Base química	Sellador para cura a base de oximas
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo	200 °C

Color	N.º ref.	VE
Gris	**0893 333 200**	1/12
Negro	**0893 333 199**	1/12

Detalles/aplicación

Para el sellado de componentes mecánicos como bomba de agua, depósito de aceite, tapa de válvulas, termostatos, etc. Además del mantenimiento de calderas y equipos industriales en general.

Instrucciones

Limpiar superficies en las cuales el producto será aplicado eliminando polvo, suciedad, grasa y restos de adhesivos anteriores. Aplicar el sellador sobre una de las superficies formando un cordón homogéneo durante 5-10 min. Unir las piezas antes de la formación de piel evitando apretar los tornillos en exceso. Para superficies pequeñas, se puede utilizar sin necesidad de espera.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

CL01_3003070811, Rev. 0.73, Estado: 18. 12. 2025

Productos adicionales	N.º ref.
Decapante de juntas y pinturas	0893 100 0

CL01_3003070811, Rev. 0.73, Estado: 18. 12. 2025