82A4 REVOR SELLAPRIMER

BLANCO - TINTOMETRÍA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador de fondo acuoso pigmentado para uso en exteriores e interiores formulado en base a resinas acrílicas modificadas, apto para sellar superficies alcalinas, con buena resistencia mecánica y excelente plasticidad. Su pigmentación y poder cubridor son los adecuados para fondo de revestimientos texturados, lo que le otorga a dicho producto una mayor resistencia al paso de agua.

PROPIEDADES

- Gran capacidad de resistencia a la humedad.
- Inerte a superficies alcalinas.
- Buena resistencia a la luz solar y a los agentes climáticos.
- Gran flexibilidad
- Adherencia al sustrato
- Lavable después de 28 días.
- La pigmentación permite obtener un sellador de aparejo para los diferentes tonos de colores involucrados en la terminación de una fachada e interiores.

USOS RECOMENDADOS

Ha sido formulado especialmente para mano de fondo de los revestimientos continuos tales como REVORTEX HIDRIREPELENTE, donde se necesita colorear, proteger del ataque alcalino y, fundamentalmente, sellar en forma efectiva la superficie para evitar la absorción del ligante de estos. Es apropiado en estucos, concretos, empastados, placa de yeso cartón, yeso, papel, maderas prensadas y/o aglomeradas. Aislantes de poliestireno expandido, ladrillo, hormigón, entre otros

Sobre el REVOR SELLAPRIMER puede aplicar Látex, Esmalte al Agua, Texturas, Pasta Muro u otras capas de terminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presentación: 4 galones
Color: Blanco - Tintometría
Peso específico (kg/l): 1,24± 0,04
Viscosidad (UK): 85 – 95 / 25°C
Rendimiento aproximado: 30 a 35 m^2/gln en una mano en una mano, dependiendo de las condiciones de aplicación y estado de las superficies.
Numero de manos recomendadas: 1 o 2 dependiendo del sustrato.
Instrumentos de aplicación: Rodillo, brocha y pistola convencional
Dilución: Producto listo para ser aplicado, no requiere dilución previa.
Diluyente: Agua, para lavar las herramientas y utensilios

Tiempo de secado (20°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Repintado Mínimo	Repintado Máximo
0,5 -1 hora.	24 hrs.	-.	-

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

Almacenamiento: 24 meses en su envase original herméticamente cerrado y protegido de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de Superficie

a). - En concretos, estucos nuevos o con presencia de sales, deben eliminarse sólo con agua, y luego limpiar con una brocha seca y limpia.

b). - Sobre superficies pintadas, debe tomarse la precaución de eliminar todo vestigio de pintura suelta o pulverizada, a fin de lograr una base firme, seca y limpia.

Bajo los tratamientos de superficie recién descritos se obtiene un sustrato apto para una buena adherencia.

Condiciones de Aplicación

Debe evitarse aplicar el producto bajo condiciones de humedad ambiental superiores a 80 % y a temperaturas inferiores a los 5°C. No pintar en días previos a posibles lluvias, con lluvia, niebla o llovizna.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el contacto con la piel. Para más información, consultar Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Revisión: EV-01
Fecha de Emisión: 03-11-2025

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES