Ficha Técnica

Rex Silicona Estructural

Rev. 24/11/2021



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Silicona Estructural** es un sellador mono componente de curado neutro, de alto rendimiento, que no se ve afectado por las temperaturas extremas y los rayos UV. Posee una excelente adhesión a los materiales de construcción. Especialmente utilizado en glazing estructural IG. Es ampliamente utilizado en la construcción y reparación de hogares para el sellado de juntas y sellado que necesiten de un sellador de alta calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Pasta tixotrópica de varios colores
- Olor: Bajo Olor
- Peso específico: 1,36 g/m3
- Formación de piel: 10 min.
- T° de servicio: -40 a +80 °C
- Grado de caída: 0 mm
- Dureza Shore A, 24 hrs: 33
- Dureza Shore A, 7d: 40
- Alargamiento a la rotura: 500%
- Módulo de tracción de 7 días: 1.8 MPa
- Capacidad de movimiento después de 21 días: +-50
- Temperatura de aplicación: +5 a +35 °C

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Excelente adherencia
- Resistente a rayos UV
- Impermeable
- Uso Interior / Exterior

MODO DE USO

Para aplicar Rex silicona estructural con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45º. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

Ficha Técnica

Rex Silicona Estructural

Rev. 24/11/2021

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

15 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATOS DISPONIBLES



Silicona Estructural
300 ml
30421



Silicona Estructural
600 ml
30425

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.
Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rexsa.cl - www.rexsa.cl