PATELFOAM P 700

Ficha Técnica de Producto

Código: FT-0083
Versión: 1.0
Fecha versión: 17-06-2026
Estado: VIGENTE

✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PATELFOAM P 700 es una espuma adhesiva de poliuretano monocomponente, lista para usar, diseñada para unir elementos de construcción. Cura con la humedad ambiental, no contiene CFC y entrega buena fijación en paneles aislantes, elementos decorativos, techos y sistemas EIFS.

✓ USOS RECOMENDADOS

Recomendada para pegado de paneles aislantes, elementos decorativos, fijación y montaje, relleno de cavidades, conexión de materiales aislantes y aplicaciones constructivas donde se requiere adhesión rápida y controlada.

□ PRESENTACIONES

Aerosol 750 mL

■ PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	CONDICIÓN
Composición	Poliuretano		
Consistencia	Espuma estable color beige		
Sistema de curado	Humedad		
Tiempo de corrección	10	min	Aprox.
Tiempo de curado	2 - 3	horas	25 °C
Rendimiento	40 - 45	m²	
Rango temperatura aplicación	5 - 35	°C	
Color	Champaña		

» MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase al menos 40 segundos, limpiar y humedecer los sustratos. Instalar pistola o aplicador y aplicar sobre uno de los sustratos. Unir dentro del tiempo de trabajo, considerando fijación aproximada de 30 minutos y corrección hasta 20 minutos.

» LIMPIEZA

La espuma fresca puede eliminarse con limpiador de espuma o acetona. La espuma curada solo puede retirarse mecánicamente.

! LIMITACIONES

No aplicar sobre superficies contaminadas, saturadas de agua o incompatibles sin prueba previa. Respetar tiempos de fijación y corrección. No perforar ni quemar el envase. Evitar calor, chispas, llamas y electricidad estática.

» ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido del sol directo y temperaturas extremas. Mantener alejado de calor, chispas, llamas abiertas y fuentes de ignición.

! SEGURIDAD

No respirar aerosol o vapor. Usar en áreas ventiladas con guantes, gafas y ropa de protección. No perforar ni quemar la lata incluso después del uso. Mantener fuera del alcance de niños. En emergencia contactar CITUC: +56 2 2635 3800.