Ficha Técnica

Spray galvanizado en frío al 96%

Rev. 22/06/2022



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Spray galvanizado en frío al 96% de zinc**, es un imprimante utilizado para la protección anticorrosiva activa de superficies metálicas, de secado rápido y con una excelente adhesión y resistencia al agua salada. Tiene acabado mate y acepta pintura después del curado.

Este producto es adecuado para la reparación y recubrimiento de varios tipos de metales, tanto en interior como exterior, soportando temperaturas de hasta 200 °C. Puede ser utilizado en la pintura de carrocerías, para retocar estructuras galvanizadas en caliente; y para revestir soldadura y taladros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Gris mate
- Olor: Olor característico
- Secado al tacto: 10 – 15 min.
- Tiempo de almacenamiento: 36 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 45°C
- Resistencia a la T°: 200°C

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Resistente
- Alto rendimiento

MODO DE USO

1. Limpie y seque la superficie a tratar, asegurando así el contacto directo del spray con el acero o el revestimiento galvanizado. En caso de haber óxido, remuévalo con un cepillo metálico.
2. Agite bien el aerosol durante 2 minutos para asegurar que el producto se mezcle uniformemente. Hágalo también a menudo durante el uso.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener en el envase original en posición vertical, alejado de fuentes de calor, a la sombra y a una temperatura menor a 45 °C. Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada.
No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos.

Ficha Técnica

Spray galvanizado en frío al 96%

Rev. 22/06/2022

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

En las condiciones previamente descritas y con su envase sellado, rex spray galvanizado en frío al 96% de zinc, tiene una duración de 36 meses a partir de su fecha de elaboración.

FORMATOS DISPONIBLES

Spray Galvanizado

400 ml

30048

RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.
Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.