FICHA TÉCNICA

REX ESPUMA IGNÍFUGA



DESCRIPCION GENERAL

Rex espuma de poliuretano resistente al fuego es una espuma de poliuretano multipropósito, autoinflable, de gran capacidad y de gran capacidad de extrusión. Rex espuma de PU resistente al fuego es muy buena para rellenar y sellar con excelentes capacidades de montaje, alto aislamiento térmico y acústico. Rex espuma de poliuretano es resistente al fuego y evita que los gases de combustión dañinos se propaguen.

CARACTERÍSTICAS

Rex espuma ignifuga curada se puede cortar, lijar, enlucir o pintar. Alta resistencia de adhesión con fuego B2 clase Fuego en DIN4102 parte 2; Sellado eficiente contra el humo y el gas Excelente adherencia en la mayoría de los sustratos (excepto teflón, PE y PP) Alto aislamiento térmico y acústico Muy buena capacidad de relleno Se puede pintar después del curado total.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según lo suministrado:	probado a 23 °C ± 2, RH50% ± 5%:
Aspecto:	Líquido comprimido
Olor:	poco olor
Estabilidad:	estable
Tiempo de formación de piel:	15 ~ 25 min
Tiempo de secado:	> 15 horas
Temperatura de aplicación:	5 a +40
Rendimiento (tasa de expansión):	45 ~ 50
Como curado:	probado a 23 °C ± 2, RH50% ± 5%:
Temperatura de servicio:	-50°C ~ + 90
Tiempo de corte:	1 ~ 2 H
Resistencia a la compresión:	185 kPa

FICHA TÉCNICA
REX ESPUMA IGNÍFUGA

Clase de fuego	(DIN 4102)
Estructura celular	B2 60 ~ 65% celdas abiertas
Resistencia a la tracción,	38 kPa (10%)
Gravedad:	3; 15 ~ 22 kg / m y sup
Resistencia adhesiva:	120 kPa

APLICACIONES

Resistente al fuego utilizado en los de marcos de puertas y ventanas; Sellado retardante al fuego y al humo de las conexiones entre tabiques, techos y pisos; Aplicaciones donde se requieren características ignífugas.

LIMITACIONES DE APLICACIÓN

Rex espuma de PU resistente al fuego no se adapta al ajuste estructural y las siguientes situaciones:
1. A las superficies que tienen contacto directo con los alimentos
2. No se debe usar en áreas de inmersión constante en agua
3. No usar para acristalamiento estructural 4 Articulaciones donde se encuentran abrasión y abuso físico.

Observación: Los datos contenidos en esta documentación son el resultado de nuestro experimento y de nuestra experiencia. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. En todos los casos se recomienda realizar experimentos preliminares.

FICHA TÉCNICA
REX ESPUMA IGNÍFUGA

MODO DE USO

LA TEMPERATURA DE APLICACIÓN: + 5°C a + 45°C
1. Limpie con un agente de limpieza, para mantener las superficies del sustrato completamente limpias
2. Llene los espacios verticales desde la parte inferior hacia arriba (considerar la expansión de la espuma).
3. Suelte el aplicador parea detener la salida del contenido.
4. Antes de curar, la espuma se puede mover y limpiar con un limpiador de PU con la pistola o con el adaptador.

VIDA ÚTIL
ENVASE DISPONIBLE
Lata: 750 ml de tipo paja.

VIDA ÚTIL

18 meses en empaque sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27°C. El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

ENVASE DISPONIBLE

Lata: 750 ml de tipo paja.

FICHA TÉCNICA
REX ESPUMA IGNÍFUGA

OTRA INFORMACIÓN

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos,y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.

Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.

Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos

Dirección	: Amunategui 232 Of. 2001, Santiago - Chile
RUT	: 76.138.141-5
Fono	: +56 232626712
Pagina Web	: www.rexadhesivos.cl
Contacto	: contacto@rexadhesivos.cl