Ficha Técnica

Rex Adhesivo de Contacto 60
Rev. 25/05/2021



DESCRIPCION GENERAL

Rex Adhesivo de Contacto, es una solución de cauchos y resinas sintéticas disueltos en solventes orgánicos (NU 1145, NU 1090, NU1307).

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Multiuso (pega goma, cuero, corcho, fieltro, formalita, maderas prensadas y otros)
- Excelente Adherencia
- Excelente resistencia en diversas superficies
- Extra fuerte
- Alta viscosidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición: adhesivo mezcla de cauchos sintéticos disueltos en Ciclohexano, Acetona y Xileno.

- Apariencia (visual): Líquido color ámbar
- Olor: Olor característico (solvente)
- Peso específico: 0,84 g/m3
- Rendiiento: 3-4 m/litro (película de 2mm de espesor).
- Resistencia a la T°: 70°C
- Temperatura de aplicación: +5 a +35 °C

USOS PRINCIPALES

Industria del mueble: pegado de laminados decorativos rectos y postformables, pegado de tapacantos de laminados decorativos y madera. Industria del calzado: para el pegado de suelas, cuero y goma. Instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, concreto y hierro. Reparaciones varias en la industria y el hogar.

Ficha Técnica

Rex Adhesivo de Contacto 60
Rev. 25/05/2021

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con Acetona.

APLICACIÓN

Aplicar Rex Adhesivo de contacto 60 multiuso con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas superficies a apegar. Dejar secar hasta que el adhesivo este seco al tacto (dependiendo de la temperatura ambiente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después de ser aplicado el adhesivo). Pegar y prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez la pintura está seca.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10 a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del producto, no devuelva ningún material a su envase original y/o mezclar. El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar asistencia médica. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mezcla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante agua por 30 minutos. No eliminar el producto por el alcantarillado.

ESTABILIDAD DE PRODUCTO

12 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a 23°C

FORMATO

Disponible en pomo de 60 ml, tarros de 120cc (1/32 Gal), 240cc(1/16 Gal), 946cc(1/4 Gal), 3,8 litros(1 Gal) y tambores de 200 Litros.

RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.

Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.

Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos