



MASILLA MÁGICA TRADICIONAL MARSON.

M01MARM00....

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La Masilla Mágica Tradición<I Marson, posee un elevado poder de relleno y tiene una excelente flexibilidad y adherencia. Se caracteriza por su extraordinaria adherencia a sustratos metálicos y no-metálicos, óptima resistencia mecánica y a la mayoría de los agentes químicos y atmosféricos. Una vez aplicada la mezcla y fraguada, podrá lijarse, tornear, perforar, fresar o pulir sin problemas. CARACTERÍSTICAS Aspecto Físico: Pasta Cremosa. Color: Crudo (sin catalizar) - rosada (catalizada). Rendimiento teórico: 92 Kg/m² por mano, variable de acuerdo al perfil de rugosidad de la zona a reparar. Sólidos en Volumen: 74 + - 2% Sólidos en peso: 86 + - 2% Peso específico: 1.71+/- 0.02 gr./cc. a 25°C Dilución: No requiere. Proporción de Mezcla: 50gr de Masilla x 1 gr de endurecedor. Tiempo de Curado: 2% catalizador a los 5 minutos forma gel. 3% catalizador a los 3 minutos forma gel. Duración de la mezcla: 5 a 10 min Inducción de Mezcla: No requiere. Aplicación: Espátula? Temperatura de Aplicación: Recomendación, entre 10°C y 25°C Resistencia a la Temperatura: XXXXXX Resistencia a la Tracción: XXXXXX Resistencia a la Compresión: XXXXXX Diluyente Limpieza: Diluyente Piroxilina. Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR VOC Teórico: 245 g/l (EU Directive 2004/42/EC) IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C o superiores a 30°C	USOS RECOMENDADOS Se emplea como relleno plástico liviano para reparaciones de carrocerías de vehículos, aviones y embarcaciones. Usada también en fabricación de moldes, reparación de fallas menores en instalaciones sanitarias y para sellar perforaciones de estanques, entre otros. INDICACIONES DE APLICACIÓN • Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceites y totalmente seca. • En la aplicación sobre metal, eliminar el óxido con un lijado y/o escobillado enérgico con escobilla de acero. Eliminar el polvo residual. • Este es un producto de 2 componentes que se mezclan en el momento de usar en la siguiente proporción: 50 grs. de Masilla Liviana (M01MARM91ML) con 1 gr. De endurecedor (M01MARN0002) contenido en un pomo plástico (equivalente a 1 cm. lineal). • Revolver con espátula, sobando la mezcla de manera tal que el endurecedor rojo se incorpore total y homogéneamente en la masilla. Una vez hecha la mezcla se dispone de un tiempo máximo de 10 a 15 minutos para aplicarla. • La aplicación se realiza normalmente en 2 capas, la primera más delgada y la segunda, luego que ha fraguado la primera, en capas más gruesas. • Dejar siempre una altura mayor que el contorno para la leve reducción de volumen que ésta sufre en el proceso de curado. • Dejar secar por 30 minutos mínimo antes de proceder a lijar, limar, fresar o tornear. RECOMENDACIONES GENERALES La Durabilidad e integridad de la Masilla Mágica Liviana Marson dependerá de las condiciones y la calidad del sustrato donde será aplicado. Problemas de sustrato como la degradación, el deterioro, descascaramiento, fisuras, grietas, proliferación de microorganismos, suciedad, otros contaminantes y problemas, comprometen la integridad del acabado, así como la durabilidad y el rendimiento. Para evitar estos problemas, es esencial que siga todos los procedimientos y recomendaciones aquí indicados.	Utilizar solamente productos recomendados por Sherwin-Williams, tales como: pastas, selladores, solventes. Esto para evitar incompatibilidades y maximizar el desempeño de los productos. El rendimiento es variable de acuerdo a la preparación de la superficie y método de aplicación. PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES. • No ingerir. • Evite el contacto con los ojos. • Lávese las manos después de su uso. • Mantener fuera del alcance de los niños. • Conservar en lugar fresco, seco y ventilado entre 10°C y 30°C. • Recomendado para superficies metálicas y no metálicas. • Para lograr un buen resultado, las superficies deben estar limpias y secas, grasa, polvo, mugre o cualquier impureza que afecte el acabado final. • En la aplicación sobre metal, eliminar el óxido con un lijado y/o escobillado enérgico con escobilla de acero. Eliminar el polvo residual. • Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminando el material mal adherido, brillo y polvo residual, para obtener una buena adherencia. • Temperatura de Aplicación óptima, deben estar entre 10°C y 25°C. • Los tiempos de secado están basados en condiciones normales de aplicación, temperatura y espesor de película. Variaciones de temperatura o en las proporciones de mezcla pueden alterar las características del producto. • Evitar aplicación a pleno sol, sobre superficies excesivamente sobrecalentadas o en ambientes muy fríos o húmedos. • Homogenizar bien el producto antes de su utilización. • Producto inflamable, contiene solventes orgánicos, es irritante y tóxico si es inhalado, absorbido por la piel o es ingerido. • No devolver por ningún motivo los excedentes de la mezcla al envase original. • Lea cuidadosamente las instrucciones del envase antes de utilizar.
--	--	---



MASILLA MÁGICA TRADICIONAL MARSON.

M01MARM00....

INFORMACIÓN DE LIMPIEZA

Limpie los derrames, salpicaduras y manos inmediatamente después con jabón neutro y agua tibia.

Las herramientas y utensilios utilizados en el proceso, se deben limpiar con diluyente Piroxilina después del cierre de la jornada laboral.

NOTAS

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.