REVESTIMIENTO

Microcemento
EN PASTA

DESCRIPCIÓN
Revestimiento en pasta, listo para usar, que proporciona un efecto decorativo símil microcemento. Indicado para aplicar en pisos y paredes, permitiendo renovar los espacios sin necesidad de retirar terminaciones existentes.
Posee excepcional resistencia al desgaste y a los quiebres. Adhiere a múltiples superficies incluyendo carpetas, cerámicos, porcelanatos, azulejos, hormigón, etc

USOS
Está indicado para superficies nuevas o a restaurar, en interiores o exteriores, horizontales o verticales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Componentes: Copolímero acrílico y cargas minerales
Aspecto: Pasta lista para usar.
Peso específico: 1,5 kg/lt.
Rendimiento: 0,8 a 1 kilo por m2. El rendimiento puede varias según estado de la superficie y forma de aplicación.
Color: Gris Medio y Blanco, y 12 colores con sistema tintométrico. Ver muestrario de colores. También es apto para ser entintado con Entonador Universal Sinteplast, con un mínimo de 15 cm^3 a 150 cm^3 por cada 5 kg de producto.
Brillo: Mate.
Número de manos: 3
Tiempo de secado entre manos: 2 a 3 horas.
Secado al tacto: 2 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO
TRATAMIENTO PREVIO

La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, brea, sin humedad, bien nivelada y firme. Retirar todo material que esté mal adherido. Para retirar restos de grasa y capas de cera que puedan estar acumuladas, se recomienda utilizar **Limpiador Pisos Sinteplast.**
Si hubiera fisuras o grietas se deberán reparar con el método adecuado (rellenar con **Recuplast grietas y juntas** y/o colocar malla de fibra sintética sobre la misma).En caso que exista humedad ascendente en el sustrato es necesario corregir este problema para evitar el posible ampollamiento y/o manchado del microcemento. Recomendamos utilizar **Recuplast Membrana Cementicia Monocomponente.**
En todos los casos de carpetas porosas y absorbentes, sean cementicias o calcáreas o en superficies verticales de revoque, yeso o enduido, nuevas o pulverulentas, se recomienda aplicar previamente 1 mano de **Imprimación Acuosa Sinteplast** para asegurar una correcta adherencia. Sobre superficies horizontales o verticales con cerámicos o azulejos, nivelar las juntas de hasta 2 mm, imperfecciones y bordes, con 1 a 2 capas de **Microcemento en Pasta Sinteplast.** En superficies verticales, donde las juntas superan los 2 mm, se recomienda nivelar con **Masilla Multisuperficie Sinteplast** directamente, hasta lograr el nivelado total. En el caso de superficies horizontales cuyas juntas o imperfeccciones superen los 2 mm, nivelar con **Base para Microcemento** imprimando previamente con **Imprimación Acuosa Sinteplast.**

APLICACIÓN

Verter **Microcemento en Pasta Sinteplast** en el sustrato a recubrir, esparcir con llana metálica y trabajar el material para alisar lo mejor posible la superficie. Si se considera necesario se puede agregar hasta un máximo de 5% de agua para facilitar su aplicación.

El llaneado se deberá realizar de forma tal que se logre una capa de 1 mm. de espesor en cada aplicación. Una vez seca la primera capa, aproximadamente una a tres horas dependiendo de las condiciones ambientales, lijar imperfecciones (rebordes o marcas de llana) con lija número 180 a 240. No dejar pasar más de 12 horas para lijar. Aplicar la segunda y tercera capa, de la misma manera que la primera, hasta dejar nivelada la superficie.
En carpetas de hormigón, deben respetarse todas las juntas de dilatación existentes en el sustrato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). – NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_01 - JUNIO | 23 - HOJA 1

Microcemento
EN PASTA

Protección: Las superficies terminadas deberán ser protegidas del tránsito y manchado. Transcurridas 12 hs desde la aplicación de la última capa, aplicar **Hidrolaca Poliuretánica Sinteplast** brillante o satinada con aplicador plano o rodillo epoxi. La primera mano diluida un 20% (4 partes de producto más 1 parte de agua) y luego 2 a 3 manos adicionales hasta lograr un brillo parejo y uniforme. Dejar secar de 3 a 4 horas entre manos. Transitar de forma leve y con precaución, a partir de las 24 /48 hs. de aplicada la última mano de protección. Para un tránsito mayor o más pesado, se deberá esperar de 5 a 7 días.

Mantenimiento: A los efectos de prolongar la vida útil del producto se recomienda aplicar **Cera Autobrillo Sinteplast** de manera regular o bien repintar con **Hidrolaca Poliuretánica Sinteplast.**

Atención: Estas instrucciones son generales a modo informativo. En casos particulares se recomienda dirigirse a nuestro departamento técnico.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Llana y espátula metálica.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). – NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_01 - JUNIO | 23 - HOJA 2