Machine Translated by Google

SILICONA UNIVERSAL SOMAFIX

Ficha Técnica

Fecha de emisión: 03/11/2017 Fecha de revisión: 26/07/2022 Versión: 0.2 TDS No.: TDS.09.23

1. Descripción del producto

Descripción del Producto	: SOMAFIX SILICONA UNIVERSAL es 100% silicona monocomponente, elástica y sin disolventes. Él Cura por humedad.
Formulario de producto	: Mezcla
Nombre comercial	: SILICONA UNIVERSAL
Uso de la sustancia/mezcla	: Adhesivos, selladores
Uso recomendado	: Uso industrial Uso del consumidor Usos profesionales
Tipo de producto	: Adhesivos, selladores

2. Características

Características : Fácil de aplicar

Altamente adhesivo

Calidad de bricolaje de alta gama

Superficie no pegajosa

Fácil artillería

No amarillea

Contracción <15%.

Excelente apariencia

Alta transparencia

3. Solicitud

- Pegado de parquets, montaje de maderas, puertas, ventanas, paneles y molduras.
- Uso para vidrio, muebles de madera, alacenas, guardarropas, escaleras, montaje y fijación de maderas decorativas.
- Se utiliza para montar y fijar maderas decorativas.

4. Instrucciones de solicitud

- La temperatura de aplicación está entre +5 °C y +40 °C.
- Asegúrese de que la superficie a aplicar esté seca y limpia, libre de polvo, suciedad, óxido y grasa.
- Cortar el cartucho/punta de salchicha y colocarlo en la pistola.
- Aplicar la silicona sobre la superficie en forma de tira.
- Limpiar cualquier residuo de silicona simplemente con agua y jabón.
- La relación de ancho y profundidad de la junta debe ser de aproximadamente 2:1

5. Especificaciones técnicas (@ 23 °C 50% RH)

Estado fisico	: Sólido
Apariencia	: Pegar.
Olor	: característica
Sistema de curado	: acetoxi
Tasa de extrusión	: 800 ml/min
Tiempo de formación de la piel	: 15 – 18 minutos
Tasa de curado	: 4 mm/día
Elongación máxima (DIN 53504)	: 150 – 200%
Resistencia a la tracción (DIN 53504)	: 0,6 N/cm²
Dureza Shore A	: 18

Machine Translated by Google

Densidad	: 0,96 – 0,98 g/cm³ a 23°C
Resistencia Térmica	: -40 – 180°C
Módulo al 100% de alargamiento (DIN 53504)	: 0,36 N/mm²
Resistencia al desgarro (ISO 34-1)	: 4 N/mm
Temperatura de aplicación	: 5 → 40°C

6. Embalaje

Color : Transparente. Negro. blanco. marrón. Aluminio. Gris. Beige.

Cartucho 280ml	Paquete 24 piezas/caja
Cartucho 310ml	Paquete 24 piezas/caja
Salchicha 600ml	Paquete 20 piezas/caja

7. Vida útil y almacenamiento

Condiciones de almacenamiento : Proteger de la humedad. Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantente fresco.

Temperatura de almacenamiento : 0 → 35°C

Cartucho 280ml	18 meses (después de la fecha de producción, si se almacena a temperatura ambiente)
Cartucho 310ml	18 meses (después de la fecha de producción, si se almacena a temperatura ambiente)
Salchicha 600ml	18 meses (después de la fecha de producción, si se almacena a temperatura ambiente)

8. Salud y Seguridad

Efectos fisicoquímicos adversos, para la salud humana y el medio ambiente. : Hasta donde sabemos, este producto no presenta ningún riesgo particular, siempre que se manipule en de acuerdo con buenas prácticas de higiene y seguridad ocupacional

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación. : Lleve a la persona al aire libre y manténgala cómoda para respirar.

Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel. : Lavar la piel con abundante agua.

Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos. : Enjuague los ojos con agua como medida de precaución.

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión. : Llame a un centro de intoxicaciones o a un médico si no se siente bien.

Otro consejo o tratamiento médico : Tratar sintomáticamente.

Protección de manos : Guantes protectores

Protección ocular : Gafas de seguridad

Protección de la piel y el cuerpo : Utilice ropa protectora adecuada

Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, utilice equipo respiratorio adecuado.

9. Observaciones

No hay información disponible

10. Normas y Certificados

Estándares y Certificados : EN 15651-1
EN 15651-2

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información contenida en esta SDS se obtuvo de fuentes que creemos que son confiables. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto están fuera de nuestro control y pueden estar fuera de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos responsabilidad y rechazamos expresamente la responsabilidad por pérdidas, daños o gastos que surjan o estén relacionados de alguna manera con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta SDS fue preparada y debe usarse únicamente para este producto. Si el producto se utiliza como componente de otro producto, es posible que esta información SDS no sea aplicable.