SOUDAL

Ficha técnica

Contact Adhesive Spray

Especificaciones

Base	Goma sintética Secado físico Pegado permanente:
Sistema de curado	aplique el adhesivo en las 2
Método de aplicación	caras Pegado temporal/corregible: applique el adhesivo en 1 cara -20 °C → 75 °C 2 min. para un pegado permanente 5
Resistencia a la temperatura**	min. para un pegado temporal/corregible 5 °C → 30
Tiempo de evaporación (= tiempo antes del cierre)	°C Niebla/bruma
Temperatura de aplicación	
Modelo de boquilla	

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Descripción del producto

Contact Adhesive Spray es un adhesivo de contacto listo para usar en formato aerosol, a base de caucho sintético

Propiedades

- Para un pegado temporal o permanente
- Listo para usar y muy sencillo de usar
- Proceso de secado rápido.
- Buena adherencia en muchos materiales
- Pegado apretado a mano rápido.

Aplicaciones

- Pegado de productos de papel
- Para unir una amplia gama de materiales
- (no apto para superficies irregulares).
- Apto para pegar rápidamente plásticos, metal, madera, porcelana, corcho, cuero, cerámica, cartón, papel y goma, entre otros.

Embalaje

Color: transparente
Embalaje: Aerosol de 300 ml

Período de validez

Al menos 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C. Se recomienda almacenarlo en posición vertical, El producto debe conservarse de conformidad con las reglas para el almacenamiento de sustancias inflamables. Consulte la ficha de seguridad para más información.

Sustratos

Naturaleza: Los materiales que se vayan a pegar deberán estar lisos y encajar bien, además de encontrarse limpios, secos y sin polvo ni grasa.
Preparación de la superficie: No requiere tratamiento previo El desbaste de las superficies lisas mejora la adherencia. Recomendamos realizar una prueba de adherencia preliminar en todas las superficies.
'NombreDeProducto'
se puede aplicar a la mayoría de las superficies, excepto PE, PP, PTFE

Método de aplicación

Método deaplicación: Para un PEGADO PERMANENTE: Agite bien el bote antes de su uso. Al tratar con el bote de aerosol mantenerlo siempre recto y apretar a fondo en la cabeza de la boquilla. Pulverizar a una distancia de aprox. 5 a 10 cm del objeto. Aplique el adhesivo de manera uniforme en ambas superficies a unir. Rocíe los carriles sobre la superficie, preferiblemente con una superposición a medio camino del carril anterior para cubrir toda la superficie con 2 capas. Dos capas ligeras (con superposición)

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Contact Adhesive Spray

dan mejores resultados que una capa gruesa. Espere al menos 10 minutos (a 23°C y 50% HR) y una las dos partes. Luego presionelos juntos firmemente. Al realizar conexiones, la resistencia máxima dependerá de la fuerza y no de la duración de la compresión. Después del uso mantener el bote al revés y apretar en la cabeza de la boquilla hasta que sólo salgan gases propulsores y no producto para evitar que se obstruya el bote de espray.
Para un pegado TEMPORAL/CORREGIBLE Agite bien la lata antes de usar. Cuando lo aplique, mantenga el spray en posición vertical y presione completamente la boquilla. Aplique adhesivo solo en la superficie a pegar, no en la superficie a sobre la que va a ser pegada. Pulverizar a una distancia de aprox. 5 a 10 cm del objeto. Aplique el adhesivo uniformemente a la superficie. Pulveriza en bandas sobre todo el material, preferiblemente con una superponiendo la mitad de la banda anterior para cubrir toda la superficie con 2 capas. Espere al menos 20 minutos (a 23 ° C y 50% HR) y una las dos partes. Después presione firmemente Después de pulverizar, sostenga el spray boca abajo y presione el cabezal de pulverización hasta que sólo salga propelente yno salga más producto para evitar la obstrucción del spray.

Recomendaciones de salud y seguridad
Sigalos procedimientoshabituales dehigiene laboral. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. Si la ventilación es insuficiente, es adecuado llevar protección respiratoria. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Dado que el bote contiene un propelente inflamable, se deben eliminar todas las posibles fuentes de ignición antes de la aplicación.

Observaciones

- Noloutilice en aplicaciones donde pueda producirse su inmersión constante en agua.
- No apto para vinilo u otros materiales con alto contenido de plastificantes.

Responsabilidad
Elcontenido de esta ficha técnica es el resultado de pruebas, observaciones y experiencia. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Es responsabilidad del usuario determinar, con sus propias pruebas, si el producto es adecuado para la aplicación.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.