

INFORME DE ENSAYOS N° 1519/2025-1

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
Nº DE INGRESO	0850/2025	FECHA DE INGRESO	02/09/2025
CLIENTE	TEXSUR SPA		
CONTACTO	Nombre: Sr. Gabriel Monje Correo: gmonje@texsur.net		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Un cono de hilado, color naranja, identificado como "ARAMIDA"		
PRESUPUESTO N°	0807/2025	FECHA ACEPTACIÓN	01/09/2025
ENSAYOS SOLICITADOS	Propagación limitada de la llama - Método A		
INICIO ENSAYOS	02/09/2025	FINALIZACIÓN ENSAYOS	05/09/2025
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. Pdte. Sebastián Piñera 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i>		


2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio, SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos del tejido, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Propagación limitada de la llama (Inflamabilidad vertical)		05/09/25	UNE EN ISO 15025/2016
Presencia de llama que alcance el borde de la probeta	No		Método A
Presencia de agujeros en el sector de aplicación de la llama	No		
Goteo de material fundido	No		
Desprendimiento de residuos	No		
Tiempo post combustión	1,6 seg		
Tiempo post incandescencia	0,0 seg		


4.- COMENTARIOS	
A. RESISTENCIA A LA LLAMA - NORMA UNE 15025	
- Método A: La llama se aplica perpendicularmente a la superficie del tejido - Método B: La llama se aplica en el borde inferior de la probeta (tejido) y no considera la formación de agujero	

5.- VALIDACIÓN DEL INFORME

Si desea verificar y validar el presente informe, puede acceder a la plataforma **PORTAL.CALTEX.CL**, e ingresar a la sección "valida tu informe", introduciendo el código de validación que encontrará en el pie de página del presente documento.



Sergio Reyes Lisoni
Jefe de Laboratorio



Myriam Subiabre Briceño
Ingeniero Textil - Gerente Técnico

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente.

MSB/srl/mcb/pbs.
Ing. N°0850/2025